

CERAMICA SANTA JULIA, S.A. DE C.V.

FICHA TECNICA KLINKER SJ

FORMATO		MEDIDAS (CM)	PIEZAS POR CAJA	PESO UNITARIO (KG)	CAJAS POR PALET
	K2	19.4X9.4X1.2	50	0.436	60
	K4	29.4X14.4X1.2	22	0.989	54
	K5	19.4X19.4X1.2	25	0.847	60

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACION	REFERENCIA METODO DE PRUEBA		ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA	
	SANTA JULIA	AST(UNI-EN)	SANTA JULIA	AMERICANA ANSI A137.1-1980	EUROPEA UNI-EN-186-2 (ISO 13006 ANEXO A2a2)
ABSORCION DE AGUA	DE 3 A 6%	C-373 (EN-99)	PCT-08	MENOR AL 5%	3 - 6%
RESISTENCIA A LA ABRASION	TABER >40 (EN-102) <330 mm2	C-501-84 (EN-102)	PCT-27	INDICE DE DESGASTE ABRASIVO (TABER) >35	MAX. 771 mm2 (UNI-EN-102)
RESISTENCIA A SUSTANCIAS QUIMICAS	RESISTE Excepto Acido Fluorhidrico	C-650-83 (UNI-EN-106)	PCT-19-1	NO ESPECIFICADO	RESISTE
MODULO DE RUPTURA A FLECCION	>200 kg/cm2	C-648-78 (UNI-EN-100)	PCT-17	CARGA PROMEDIO 250 Lb.	PROM. >10 Nw/mm2 (102 Kg/cm2) INDIV. 9 Nw/mm2 (91.8 Kg/cm2)
COEFICIENTE DE FRICCION ESTATICA	SECO Y HUMEDO >0.50	C-1028-89	PCT-15	>0.50	NO ESPECIFICADO
DIMENSIONES FACIALES	"W" 1.5% RANGOS ±1.5%	C-499-78 (1994) (UNI-EN-98)	PCT-05	PROMEDIOS: < 4% RANGO <1.5%	PROMEDIOS ± 1.5% RANGOS ± 20%
ESPESOR	< 10% DEL V.N.	C-499-78(1994) (UNI-EN-98)	PCT-05	RANGO MAXIMO DEL V.N. < 0.050 pulg=1.3 mm	± 10% DEL V.N.
ALABEO	< 1.5% EN ORILLAS	C-485-83 (1993) (UNI-EN-98)	PCT-07	< 1.5% EN ORILLAS <1% DIAGONALES	± 1.5% EN CENTRO Y ORILLAS ± 1.5% EN DIAG.
ORTOGONALIDAD	< 1.0% DE DISTORCION	C-502-93a (UNI-EN-98)	PCT-06	1.0%	± 1.5% DEL V.N.
DEFECTOS FACIALES	NO VISIBLES A 1mt DE DISTANCIA SOBRE UN PLANO INCLINADO	ANSI-137 (SEC.10.1.2)	PCT-02	GRADO ESTANDAR NO VISIBLE A 3 PIES (91.44 cm)	NO ESPECIFICADO

PRODUCTO TERMINADO SPLIT-TILE